

脱膜剂

■ 组成：

脱膜剂是由聚硅氧烷制成的半透明油脂等。

■ 特性：

具有优良的润滑性、介电性、抗氧化性、防震性和热稳定性。当温度变化时，他的稠度变化很小，表现在高温不溶、不硬化；低温不冻结。可在-50~200℃范围内长期使用。它的吸湿性很小，无腐蚀性。

■ 应用：

硅脂可用于电器绝缘、润滑、脱模、防污、防水、防震、修粘结、阻尼等方面。广泛应用于半导体、晶体管的填充、绝缘；各种高低温环境下使用的机械、精密仪器的润滑；和橡胶制品的脱模。

■ 基本性能：

针入度 (25 °C 1/10mm)	挥发份% 200 °C 24 小时 (油 离 度 %200 °C24 小时	介电常数 1 兆赫	介质损耗角 正切值 1 兆 赫>	体积电阻 系数欧姆 一厘米<	击穿强度 千伏 / 毫 米<
170 ~ 200	3.0	8.0	2.5 ~ 3.2	1.2×10^{-3}	5×10^{14}	8.8

■ 包装：

本产品为采用塑料桶密封包装，每桶 1kg。

■ 贮存期：

产品贮存在阴凉、通风的库房里，存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 12 个月。

■ 重要提示：

1、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。

2、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区福特路 电话：0573-82792001 传真：0573-82791711 邮编：314031

E-mail：Qinghejy@vip.163.com
//www.Qinghe-material.com

Net address：Http：