

0840 包封胶

■ 组成：

耐热树脂、固化剂、填料、其他助剂。

■ 特性：

耐热等级 F—H 级，二组份。

常温下，该产品粘度较大。固化后粘结力好、电绝缘性能优良、包封效果好、无开裂。

■ 工艺性能：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	外观	目测		棕黄色均匀胶体
2	粘度	旋转粘度计， $23\pm 1^{\circ}\text{C}$	mPa·s	6000-15000
3	干燥时间	$130\pm 2^{\circ}\text{C}$	min	≤ 60
4	适用期	23°C 流动性	h	≥ 4

■ 电性能及其它：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时/ $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 水浸 24h 后	MV/m	$\geq 20/\geq 18$
2	体积电阻率	常态时/ $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 水浸 24h 后	$\Omega\cdot\text{m}$	$\geq 1\times 10^{12}/\geq 1\times 10^{11}$

■ 使用工艺：

本产品用于手工涂刷或机械滴涂绝缘处理。使用前，乙组先用热水浴加热至 30°C 左右使之有流动性。按甲:乙 = 2:1 (重量比) 在室温下混合均匀，防止产生气泡。使用时应少配、勤配，现配现用，配 4 小时的用量为宜。如树脂粘度太大时，可适当加入 0840 树脂或 0840 丙组 (稀释剂) 冲稀。

工件预热到滴浸温度后，将胶手工 (最好用蠕动泵滴胶) 均匀涂刷或机械滴涂线圈的部位。

■ 包装：

本产品分甲乙二组，定量密封，配套供应。

■ 储存期：

本产品贮存在阴凉、通风的库房内，存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月。

■ 重要提示：

- 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其他产品混用。
- 2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话：0573—82792001 传真：0573—82791711 邮编：314031 E—mail:Qinghejy@vip.163.com Net address:Http://www.Qinghe—material.com