

# 1403-2 气干绝缘漆

## ■ 组成：

聚酯树脂、新型聚酯固化剂、溶剂、其他助剂。

## ■ 特性：

耐热等级 B 级，二组分。

粘度低、低温固化快、粘结性好。

## ■ 工艺性能：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	外观	目测		淡黄色均匀液体，无机械杂质
2	粘度	4号粘度计， 23±1℃	s	根据客户要求
3	气干性	25±2℃	h	≤2

## ■ 电性能及其他：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时/浸水 24 h	MV/m	≥80/≥50
2	体积电阻率	常态时/浸水 24 h	Ω·m	≥1×10 <sup>12</sup> /≥1×10 <sup>10</sup>

## ■ 使用工艺：

甲:乙按 1:1 室温下混合均匀即可使用,调节粘度用 1403—2X 专用稀释剂,将工件完全浸没在绝缘漆中 3-5 分后取出滴干后自行晾干,使用时用多少配多少,宜少配、勤配,局部取得经验后再放大使用量。

## ■ 包装：

产品分为二组分包装，采用铁桶分别密封包装每桶 16KG，甲、乙组份按 1:1 配套供应，稀释剂为 15kg。

■ **储存期**：产品储存在阴凉、通风的库房里，分组份存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月

■ **重要提示**：

- 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其他产品混用。
- 2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

## 嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话：0573—82792001 传真：0573—82791711 邮编：314031

E — mail:Qinghejy@vip.163.com Net address:Http://www.Qinghe — material.com