

1439-1 气干绝缘漆

■组成：

绝缘树脂、固化剂等。

■特性：

耐热等级 B、F 级，单组份。

本产品气干特别快、干燥温度低、漆膜光亮、附着力好、防锈效果好，并且有自焊效果。

■应用：

用于小型变压器、转子等电子元件绝缘处理；以及电器、电机铁芯表面防锈处理。

■工艺性能：

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	外观	试管法，目测		各种颜色
2	粘度	4号粘度计，23±1℃	s	≤15
3	气干性	触指干/厚层干燥	min	≤15

■电性能及其它：

序号	指标名称	试验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时/23℃±2℃水浸 24h 后	MV/m	≥80/≥50
2	体积电阻率	常态时/23℃±2℃水浸 24h 后	Ω·m	≥1×10 ¹² /≥1×10 ¹⁰

■使用工艺：

1. 涂刷法：用毛刷将 1439-3 均匀涂刷于工件表面后气干。稀释剂的加入量主要看使用时漆膜的厚度而定，一般加入量为 10%-60%之间。
2. 浸渍法：将工件直接浸入漆槽中 1-2 分钟后取出后气干。
3. 喷涂法：是用喷涂工具直接均匀喷涂表面后气干。

■包装：

本产品为单组份，密封包装于 5KG 塑料桶或 16kg 小铁桶。

■贮存期：

产品贮存在阴凉、通风的库房里，存放在原密封包装容器内，从出厂日起为 6 个月。

■重要提示：

- 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其它产品混用。
- 2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区福特路
314031

电话：0573-82792001 传真：0573-82791711 邮编：

E-mail :Qinghejy@vip.163.com

Net address :Http ://www.Qinghe-material.co

